



27208-87

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
С О Ю З А С С Р

ОТЛИВКИ ИЗ ЧУГУНА

МЕТОДЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 27208-87

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

УДК 621.74.04:669.13:006.354

Группа В89

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ С О Ю З А С С Р

ОТЛИВКИ ИЗ ЧУГУНА

Методы механических испытаний

Cast iron castings.
Methods of mechanical testing

ГОСТ
27208—87

ОКП 41 1100

Срок действия с 01.01.88
до 01.01.98

Настоящий стандарт устанавливает методы механических испытаний отливок из чугуна при температуре $(20 \pm 15)^\circ\text{C}$ для определения временного сопротивления и относительного удлинения после разрыва при растяжении;

временного сопротивления при сжатии;
временного сопротивления и максимальной стрелы прогиба при изгибе;
твердости по Бринеллю.

1. ИСПЫТАНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ

1.1. Метод отбора образцов

1.1.1. Способ получения заготовок для изготовления образцов из чугуна с пластинчатым графитом — по ГОСТ 24648—81.

Форма и размеры образцов должны соответствовать приведенным на черт. 1—3.


Издание официальное

Перепечатка воспрещена




© Издательство стандартов, 1987


Общую длину образца и способ его крепления устанавливают в зависимости от конструкции захватов или величины рабочего пространства испытательной машины.



Черт. 1



Черт. 2



Черт. 3

1.1.2. Способ получения заготовки, форма и размеры образца для испытания отливки из ковкого чугуна — по ГОСТ 1215—79.

1.1.3. Способ получения заготовки, форма и размеры образца для испытания отливок из чугуна с шаровидным графитом — по ГОСТ 7293—85.

1.1.4. Испытания должны проводиться на трех образцах, если в нормативно-технической документации (НТД) на отливки **нет** других требований.

1.2. Средства испытаний

1.2.1. Испытания на растяжение отливок из чугуна проводят на разрывных машинах при условии соответствия их требованиям ГОСТ 7855—84.

1.3. Подготовка к испытанию

1.3.1. После механической обработки на рабочей поверхности образца не должно быть раковин, неметаллических включений, трещин, рисок и механических повреждений.

Шероховатость Ra обработанных поверхностей рабочей части образца должна быть не более 0,63 мкм, а шероховатость головок образца Rz — не более 20 мкм по ГОСТ 2789—73.

1.3.2. Диаметр рабочей части образца по черт. 1 и 2 измеряют до испытания в наименьшем сечении в двух взаимно перпендикулярных направлениях, а по черт. 3 — в трех местах: в средней части и на границах рабочей длины. Разность наименьшего и наибольшего диаметра образца не должна быть более 0,05 мм.

За результат принимают их среднее арифметическое значение. Площадь поперечного сечения образца вычисляют с округлением до 1,0 мм².

1.4. Проведение испытаний

1.4.1. Образец плавно нагружают осевым растягивающим усилием до разрушения для определения механических характеристик.

1.4.2. Образец из отливок чугуна с пластинчатым графитом (черт. 2) ввинчивают в захват настолько, чтобы резьба на всей длине головки образца входила в зацепление с резьбой захвата.

1.4.3. Испытания образцов из ковкого чугуна проводят по ГОСТ 1497—84.

1.4.4. Испытания образцов из чугуна с шаровидным графитом проводят по ГОСТ 1497—84.

1.4.5. Скорость нагружения образца при растяжении не должна превышать 10 МПа/с [1 кгс/(мм²·с)].

1.5. Обработка результатов

1.5.1. Временное сопротивление — напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца (σ_B^p) в мегапаскалях (килограмм-сила на квадратный миллиметр) вычисляют по формуле

$$\sigma_B^p = \frac{P_{\max}}{F_0},$$

где $P_{\max}$ — максимальная нагрузка, предшествующая разрушению образца, Н (кгс);

F_0 — площадь поперечного сечения рабочей части образца до испытания, мм².

Относительное удлинение после разрыва определяют по ГОСТ 1497—84.

Для серого чугуна определяют только временное сопротивление.

1.5.2. Результаты округляют до 5,0 МПа (0,5 кгс/мм²).

1.5.3. Результаты испытаний не учитывают, если разрушение произошло вне рабочей части образца или в изломе после разрушения обнаружены раковины, различные включения или другие дефекты.

В этом случае испытания повторяют на другом образце из той же партии.

1.5.4. Форма протокола испытаний приведена в рекомендуемом приложении 1.

2. ИСПЫТАНИЯ НА СЖАТИЕ

2.1. Метод отбора образцов

2.1.1. Способ получения заготовок для изготовления образцов — по ГОСТ 24648—81 или должен быть указан в НТД на отливки.

2.1.2. Для испытаний изготавливают цилиндрические образцы номинальным диаметром 10, 15, 20, 25 мм. Допускается изготовление образца другого диаметра в интервале от 10 до 25 мм. Диаметр заготовки должен не менее чем на 5 мм превышать диаметр образца.

2.1.3. Высоту образца устанавливают равной диаметру.

2.1.4. Испытания должны проводиться на трех образцах, если в НТД на отливки нет других требований.

2.2. Средства испытаний

2.2.1. Испытания образцов на сжатие проводят на машинах любого типа при условии соответствия их требованиям ГОСТ 7855—84.

2.3. Подготовка к испытанию

2.3.1. После механической обработки на поверхности образца не должно быть рисок, коррозии, раковин и пор.

2.3.2. Шероховатость рабочей поверхности цилиндрической и торцевой части образца Ra : по ГОСТ 2789—73 не должна превышать 1,25 мкм.

2.3.3. Диаметр образца измеряют до испытания в двух взаимно перпендикулярных направлениях. За результат принимают среднее арифметическое двух измерений. Разность наименьшего и наибольшего диаметра образца не должна быть более 0,05 мм.

Площадь поперечного сечения образца округляют до 1,0 мм².

2.3.4. Торцы образца должны быть плоскопараллельны и перпендикулярны оси. Отклонение от перпендикулярности — не более $\pm 1^\circ$.


Измерение высоты образца до испытания проводят в двух взаимно перпендикулярных сечениях. За результат принимают среднее арифметическое двух измерений. Разность измерений не должна быть более 0,1 мм.

2.3.5. Допускаемые отклонения от номинального диаметра образца $\pm 0,1$ мм, по высоте $\pm 0,2$ мм.

2.4. Проведение испытаний

2.4.1. Образец нагружают осевым сжимающим усилием до разрушения.

2.4.2. При проведении испытаний должно быть обеспечено надежное центрирование образца на опорах (черт. 4).



1 и 3 — опоры; 2 — образец

Черт. 4

2.4.3. Торцы образца при испытании должны опираться на опоры с шлифованными ровными плоскостями из закаленной стали с твердостью не менее 60HRC_a и шероховатостью Ra не более 1,25 мкм. Параллельность опорных плоскостей должна обеспечиваться сферой, изготовленной на одной из опор. Центр сферической поверхности должен совпадать с центром торцевой поверхности образца.

2.4.4. Перемещение подвижной traversы должно обеспечивать скорость нагружения образца не более 20 МПа/с [2 кгс/(мм²·с)].

2.5. Обработка результатов

2.5.1. Временное сопротивление — напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца, ($\sigma_{\text{в}}^{\text{сж}}$) в мегапаскалях (килограмм-сила на квадратный миллиметр) вычисляют по формуле

$$\sigma_{\text{в}}^{\text{сж}} = \frac{P_{\text{max}}}{F_0},$$

С. 6 ГОСТ 27208—87

где $P_{\max}$ — максимальная нагрузка, предшествующая разрушению образца, Н (кгс);
 F_0 — начальная площадь поперечного сечения образца, мм².

2.5.2. Результаты округляют до 5,0 МПа (0,5 кгс/мм²).

2.5.3. Результаты испытаний не учитывают, если в изломе после разрушения обнаружены раковины, трещины, неметаллические включения и другие дефекты.

В этом случае испытания должны быть повторены на другом образце из той же партии.

2.5.4. Форма протокола испытаний приведена в рекомендуемом приложении 2.

3. ИСПЫТАНИЯ НА ИЗГИБ

3.1. Метод отбора образцов

3.1.1. Способ получения заготовок для изготовления образцов — по ГОСТ 24648—81, ГОСТ 7769—82.

3.1.2. Испытаниям на изгиб подвергают цилиндрические образцы диаметром $d = 30$ мм и длиной $L = 650$ мм при расстоянии между центрами опор $l = 600$ мм или длиной $L = 340$ мм при расстоянии между центрами опор $l = 300$ мм (черт. 5).

При изготовлении образцов непосредственно из отливок по согласованию с потребителем допускается применение образцов другого размера.

3.1.3. Допускаемое отклонение диаметра в средней трети рабочей части образца не должно превышать +2 мм.

3.1.4. Овальность образца (разность наибольшего и наименьшего диаметра одного и того же сечения) не должна быть более 5% номинального диаметра.

3.1.5. Испытания должны проводиться на трех образцах, если в НТД на отливки нет других требований.

3.2. Средства и испытания

3.2.1. Испытания образцов на изгиб проводят на машинах любого типа при условии соответствия их требованиям ГОСТ 7855—84.

Для замера стрелы прогиба применяют прогибомер с механическим индикатором типа ИЧ 10 кл. 1 ГОСТ 577—68 или самопишущий прибор с масштабом по деформации не менее 10:1.

3.3. Подготовка к испытаниям

3.3.1. Образцы перед испытаниями должны быть очищены от пригара. Заусенцы и неровности поверхности образцов удаляют зачисткой.

Шероховатость образца R_z по ГОСТ 2789—73 не должна превышать 100 мкм.


3.3.2. Поверхности образцов не должны иметь трещин, а также отпечатков линий разреза формы глубиной более 1 мм.

ГОСТ 27208—87 С. 7

Поверхность на средней трети по длине образца должна быть без дефектов.

3.4. Проведение испытаний

3.4.1. Образец перед испытанием свободно устанавливают на двух опорах так, чтобы следы от линий разреза формы были расположены в нейтральной плоскости и нагружают его посередине сосредоточенной нагрузкой до разрушения (черт. 5). Ось образца должна быть перпендикулярна оси опор и оправки. Радиус закругления опор и оправки должен быть в пределах 20—30 мм.



Черт. 5

3.4.2. Скорость нагружения образца при изгибе не должна превышать 10 МПа (1 кгс/(мм²·с)).

3.4.3. Диаметр образца после испытаний измеряют в месте излома в двух взаимно перпендикулярных направлениях с погрешностью не более 0,1 мм.

За результат принимают среднее арифметическое двух измерений.

3.5. Обработка результатов

3.5.1. Временное сопротивление ($\sigma_{\text{в}}^{\text{изг}}$) в мегапаскалях (килограмм-сила на квадратный миллиметр) вычисляют по формуле

$$\sigma_{\text{в}}^{\text{изг}} = \frac{M}{W},$$

или

$$\sigma_{\text{в}}^{\text{изг}} = \frac{8 P_{\max} l}{\pi d^3},$$

где M — изгибающий момент, Н · мм (кгс · мм);

W — момент сопротивления, мм³;

$P_{\max}$ — максимальная нагрузка в момент излома образца, Н (кгс);

l — расстояние между опорами, мм;

d — диаметр образца после испытаний, мм.

Обозначив $\frac{8l}{\pi d^2} = K$, имеем $\sigma_B^{\text{изг}} = K P_{\text{пак}}$.

Значения коэффициента K приведены в таблице.

Диаметр образца, d , мм	Значение коэффициента K		Диаметр образца, d , мм	Значение коэффициента K	
	при $l=300$ мм	при $l=600$ мм		при $l=300$ мм	при $l=600$ мм
30,0	0,0283	0,0566	31,0	0,6356	0,0513
30,1	0,0280	0,0560	31,1	0,0254	0,0508
30,2	0,0277	0,0555	31,2	0,0251	0,0503
30,3	0,0275	0,0549	31,3	0,0249	0,0498
30,4	0,0272	0,0544	31,4	0,0247	0,0494
30,5	0,0269	0,0539	31,5	0,0244	0,0489
30,6	0,0267	0,0533	31,6	0,0242	0,0484
30,7	0,0264	0,0526	31,7	0,0240	0,0480
30,8	0,0261	0,0523	31,8	0,0237	0,0475
30,9	0,0259	0,0518	31,9	0,0235	0,0471
			32,0	0,0233	0,0466

3.5.2. Результаты округляют до 5,0 МПа (0,5 кгс/мм²).

3.5.3. Стрелу прогиба f — максимальный изгиб, предшествующий началу разрушения образца, — измеряют по направлению действия нагрузки в месте излома образца.

Чтобы исключить погрешность измерения, необходимо к образцу приложить начальную нагрузку в пределах 300—400 Н (30—40 кгс) и установить нулевое положение на приспособлении для измерения деформации.

3.5.4. Результаты испытаний не учитывают, если в изломе после разрушения образца обнаружены раковины, различные включения или другие дефекты.

В этом случае испытания повторяют на другом образце из той же партии или плавки.

3.5.5. Форма протокола испытания приведена в рекомендуемом приложении 3.

4. ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ПО БРИНЕЛЛЮ

4.1. Метод отбора образцов

4.1.1. Измерение твердости на отливки производят в местах, предусмотренных в НТД на отливки.

Допускается определять твердость на образце после испытания на изгиб или на заготовках для испытаний на растяжение. Образцы должны быть той же плавки, что и проверяемая отливка.

Допускается измерение твердости проводить на специальных образцах в виде приливов к отливкам. В этом случае места их расположения и размеры, а также места испытаний должны быть установлены в НТД на отливки.

4.2. Средства измерения

4.2.1. Измерение твердости производят по методу Бринелля по ГОСТ 9012—59 и ГОСТ 23677—79.

4.3. Подготовка к измерению

4.3.1. Место для проведения измерения должно быть предварительно зачищено на глубину не менее 2,0 мм, если в НТД на отливки нет других требований.

Шероховатость поверхности Ra по ГОСТ 2789—73 не должна превышать 2,5 мкм.

4.3.2. Установочная поверхность отливки должна быть очищена от пригара, окалины и других покрытий.

4.4. Проведение измерений

4.4.1. На крупногабаритных отливках, в случае невозможности измерения твердости по методу Бринелля стационарным прибором, допускается измерять твердость переносным твердомером статического действия по ГОСТ 22761—77 или ГОСТ 9030—75 или прибором динамического действия с применением эталона твердости по Бринеллю, или нормированной силой удара по ГОСТ 18661—73.

4.4.2. Твердость по Бринеллю определяют как среднее арифметическое результатов трех измерений твердости, если в НТД на отливки нет других указаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ

Марка чугуна _____

Количество образцов _____

Тип испытательной машины _____

Номер или клеймо образца	Номер плавки	Номер партии	Начальная расчет- ная длина l_0 , мм	Диаметр образца d_0 , мм	Конечная расчетная длина после разрыва l_k , мм	Максимальное раз- рушающее усилие, F (кгс)	Временное сопротив- ление σ_B , МПа (кгс/мм ²)	Относительное удли- нение после разры- ва δ , %

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НА СЖАТИЕ

Марка чугуна _____

Количество образцов _____

Тип испытательной машины _____

Номер или клеймо образца	Номер плавки	Номер партии	Диаметр образца d_0 , мм	Площадь по- перечного се- чения F_0 , мм ²	Нагрузка P , N (кгс)	Временное со- противление $\sigma_{сж}$, МПа (кгс/мм ²)

Марка чугуна _____

Количество образцов _____

Тип испытательной машины _____

[illegible]

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством энергетического машиностроения СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Н. Овсенко, канд. техн. наук; Б. П. Григорьев, канд. техн. наук
{руководители темы}; В. М. Андренко, канд. техн. наук.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Государственного комитета СССР по стандартам^ от 29.02,87 № 319

2. Срок первой проверки 1992 г.

3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 2860—81 (в части испытаний на растяжение отливок из чугуна с пластинчатым графитом);
СТ СЭВ 2841—81 (в части испытаний на изгиб отливок из чугуна)4. ВЗАМЕН ГОСТ 2055—81, ГОСТ 24804—81, ГОСТ 24805—81,
ГОСТ 24806-81

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 577—68	3.2.1
ГОСТ 1215—79	1.1.2
ГОСТ 1497—84	1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 3.4.2
ГОСТ 2789—73	1.3.1, 2.3.3, 3.3.1, 4.3.1
ГОСТ 7293—85	1.1.3
ГОСТ 7769—82	3.1.1
ГОСТ 7855—84	1.2.1, 2.2.1, 3.2.1
ГОСТ 9012—59	4.2.1
ГОСТ 9030—75	4.4.1
ГОСТ 18661—73	4.4.1
ГОСТ 22761—77	4.4.1
ГОСТ 23677—79	4.2.1
ГОСТ 24648—81	1.1.1, 2.1.1, 3.1.1